Nr. 172149

Masse 96b

#### SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT






## GEISTIGES EIGENTUM

# PATENTSCHRIFT

Veröffentlicht am 17. Dezember 1934



#### HAUPTPATENT

ROBERT BOSCH AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart (Deutschland).

Wälzlagerkäfig aus Kunstharz, insbesondere Kugellagerkäfig und Verfahren zur Herstellung dieses Käfigs.

Für Kugel-, Rollen-, Walzenlager usw. kennt man bereite Käfige aus Kunstharz, dem ein Füllstoff beigefügt ist.

Vorliegende Erfindung betrifft einen solchen Wälzlagerkäfig aus mit Kunstharz getränkten, ringförmig gewickelten Gewebeschichten, die in achsialer Richtung gepreßt sind, um eine innige Verbindung der Gewebeschichten zu erzielen. Dadurch kann eine große mechanische Festigkeit des Käfigs erreicht werden, und die Bildung von Rissen oder Spalten, die sonst die Haltbarkeit beeinträchtigen, vermieden werden.

Die Erfindung betrifft noch ein Verfahren zur Herstellung des erfindungegemäßen Käfigs.

In der Zeichnung sind zwei Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Käsigs nebst zwei Vorrichtungen zur Herstellung dieser Käsige veranschaulicht. Es zeigt:

Fig. 1 eine Presvorrichtung,

Fig. 2 einen Schnitt durch einen fertig gepreßten Ring, aus welchem ein Käfig durch Ausfräsen von Aussparungen für die Rollkörper geformt werden kann,

Fig. 8 eine andere Preßvorrichtung, und Fig. 4 einen Schuitt durch einen Kugellagerkäfig.

Beispielsweise könnte das Verlahren zur Herstellung des Käfigs wie folgt ausgeführt werden:

Mit Kunstharz getränkte Faserstoffgewebebahnen, zum Beispiel aus Baumwolloder Leinengewebe, werden in bekaunter
Weise um einen zylindrischen Dorn gewickelt zu einer in der Fig. 1 mit a bezeichneten Hülse. Diese wird in eine erhitzte
Preßform gebracht, die auf einem Preßtisch
b augeordnet ist und aus einem Hohlzylinder c, einem zylindrischen Kern d und einem
ringförmigen Widerlager e hesteht. Beim
Niederdrücken eines hohlzylindrischen Preßstempels f wird die Hülse a in Richtung
ihrer Achse zusammengepreßt, wobei die
Schichten gewellt werden. Hierbei füllt das
mit Kunstharz getränkte Gewebe die Preß-

form völlig aus und es entsteht zugleich ein hydraulischer Druck in radialer Richtung, durch den die Schichten auch in radialer Richtung aufeinander gepreßt werden. Unter der Einwirkung des Druckes und der Hitze härtet dabei das Kunstharz in bekannter Weise.

Auf diese Weise werden die Schichten innig miteinander verbunden und der so hergestellte Ring erhält eine beträchtliche mechanische Pestigkeit, insbesondere kann die Bildung von Riesen oder Spalten vermieden werden. Dieser Ring wird mit Aussparungen für die Rollkörper versehen und die große mechanische Pestigkeit ist dabei besonders vorteilhaft. Diese Aussparungen können entweder auf dem gepreßten Teil nachträglich herausgefräst oder anch beim Zusammenpressen des Teils gleich mit angepreßt werden.

Die wellenförmige Verschiebung der Gewebeschichten nach dem Pressen ist in der Fig. 2 angedeutet. Je nach den Umständen kann die durch das achsiale Zusammenpressen hervorgerufene Verschiebung der Gewebeschichten sich auch in anderer Weise auswirken, zum Beispiel in der Weise, daß sich die Schichten hakenförmig umlegen.

Die in der Fig. 8 dargestellte Preßvorrichtung hat einen Preßtisch g, auf dem ein zylindrischer Kern h und ein unterer Preßstempel i angeordnet sind. Eine Mchrzahlringförmig verteilter Schraubenfedern k, deren Enden durch Sacklochbohrungen gehalten sind, trägen eine Matrize l, so daß diese sich in der gezeichneten Stellung der Preßvorrichtung in einem Abstand vom Tisch g befindet. An einem obern Preßstempel m ist eine Platte n angestanscht. Sobald diese beim Niederdrücken des obern Preßstempels m das obere Ende der Matrize l berührt, nimmt sie diese entgegen der Kraft der Federn k mit, bis sie gegen den Preßtisch g anstößt.

Diese Preßvorrichtung ist zur Herstellung eines ringförmigen Kugellagerkäfigs (Fig. 4) bestimmt, der an beiden Seiten mit Aussparungen o und p zum Einsetzen der Kugeln versehen ist. Entsprechend den Aus-

sparungen sind an den einander zugewandten Enden der beiden Presstempel i und m Ansätze r und s vorhanden, durch welche die Aussparungen o und p beim Zusammenpressen der Hülse a gleichzeitig ausgepreßt werden. Bei entsprechender Gestaltung der Ansatze r, s können die Aussparungen o und p nach unten bezw. oben, leicht konisch ausgebildet werden, um das Herausfallen der Kugeln aus den Aussparungen zu verhüten. Das Herausziehen des Preßstempels bietet hierbei keine Schwierigkeiten, weil der Gewebestoff beim Herausziehen der schwach konisch ausgebildeten Ansätze r, s elastisch nachgibt. Die Festigkeitseigenschaften und damit die Haltbarkeit der beschriebenen Kugellagerkäfigs werden durch das achsiale Zusammenpressen der Hülse beim Härten ganz wesentlich gesteigert.

#### PATENTANSPRUOHE:

- I. Wälzlagerkäfig, insbesondere Kugellagerkäfig, dadurch gekennzeichnet, daß er aus mit Kunstharz getränkten, ringförmig gewickelten, in achsialer Richtung zusammengepreßten Gewebeschichten besteht.
- II. Verfahren zum Herstellen von Wälzlagerkäfigen, insbesondere Kugellagerkäfigen,
  nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß mit Kunstharz getränkte,
  ringförmig gewickelte Gewebeschichten
  beim Härten in achsialer Richtung zusammengepreßt werden, um eine innige
  Verbindung der Gewebeschichten zu erzielen.


#### UNTERANSPRUCHE:


- 1. Käfig nach Patentanspruch I, dedurch gekennzeichnet, daß Aussparungen für die Rollkörper an den Käfig angepreßt sind.
- 2. Verfahren nach Patentanspruch II, dadurch gekennzeichnet, daß gleichzeitig mit dem achsialen Zusammenpressen an den Käfig Aussparungen für die Rollkörper angepreßt werden.


ROBERT BOSCH ARTIENGESELLSCHAFT. Vertreter: Ludwig STEMMER, Genf.

Robert Bosch Akliengesellschaft

Patent Nr. 172149 1 Blatt









Robert Bosch Aktiengesellschaft

Patent Nr. 172149 1 Blott






### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

T/EP2004/011580

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  IPC 7 F16C33/44				
<del></del>	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification (SEARCHED	alion and IPC		
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classification for the first property of the first pr	on symbols)		
110	1 100			
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included. In the fields se	arched	
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)				
EPO-Internal, WPI Data, PAJ				
<b>,</b>				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to dalm No.	
\	DE 10 22 000 A (TDU TNO)		1 -	
X	DE 19 33 228 A (TRW INC) 21 January 1971 (1971-01-21)	•	1-5	
	page 6, line 5 - page 14, line 11	l; figures		
X ·	US 3 744 862 A (SCHWARTZ K) 10 July 1973 (1973-07-10)		1,3-5	
A	column 2, line 63 - column 3, lir	ne 45;	8	
	figures 1-3			
X	US 4 541 739 A (ALLEN TERRY S ET 17 September 1985 (1985-09-17)	r AL)	1,3-6,8	
	column 2, line 5 - column 4, line	24;		
	figures 1,2			
Α	US 2003/022797 A1 (SHIMAZU EIICH) AL) 30 January 2003 (2003-01-30)	IROU ET	1-4,8	
	column 4, paragraph 58 - column 7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	paragraph 100; figure 5			
Fuel Fuel	her documents are listed in the continuation of box C.	Y Patent family members are listed in	s anney	
	tlegories of cited documents :	X Tutom rumay monibols are listed a	· Lamou.	
*A* docume	ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inter or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the	the application but	
considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international  •		invention  "X" document of particular relevance; the cl		
間ing date "L." document which may throw doubts on priority dalm(s) or which is cited to establish the publication date of another •		cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the doc	be considered to cument is taken alone	
'O' docume	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the cl cannot be considered to involve an inv document is combined with one or mo	rentive stap when the re other such docu-	
*P* docume	means ent published prior to the international filing date but	ments, such combination being obvious in the art.	·	
Date of the actual completion of the international search		&" document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report		
,	4 January 2005	21/01/2005		
	mailing address of the ISA	Authorized officer		
. European Petent Office, P.B. 5818 Petentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk				
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Fischbach, G		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)



SKF Nadellager: objektive Beratung und breite Auswahl

#### Der Käfig für SKF Nadellager

Ein Ergebnis unserer Wälzlager-Forschung

Unsere Techniker und Wissenschaftler suchen ständig nach neuen Wegen, SKF Wälzlager zu verbessern oder rationellar (also billiger) herzustellen.

Das gilt auch für SKF Nadellager. Ein Beweis dalür: der GFK-Kälig (Kälig nus glasiaserverstärktem Kunststoll) Er ist leicht, leise, stablt und hat hervorragende Notlaufeigenschaften.

Neue Werkstolle, neue Methoden der Wärmebehandlung, neue Verfahren zur

Oberflächenbearbeitung, neue Meßgeräte, neue Schmlerstoffe . . . dle Erkenntnisse der SKF Wälzlager-Forschung kommen auch SKF Nadellagern zugute. Und umgekehrt profitieren alle anderen Lagerbauarten von der Nadellager-Forschung.



W	SKF Kugellagerlabriken GmbH erbung und Information 20 Schweinfurt, Postlach 44	AT 3
81	ite schicken Sie mir	
じこ		
Na	me:	
FII	menanschrift:	